

Capatect Standard Fassadenfarbe

Посилено силоксаном фасадна фарба екстра-класу для зовнішніх поверхонь.



Опис продукту

Сфера застосування

Стійка до забруднень, водовідштовхувальна, посилено силоксаном фасадна фарба.

Властивості

Використовується в якості фінішного покриття в теплоізоляційній системі Capatect Standard B; для бетону без покриття; дисперсійних лакофарбових покріттів, мінеральних старих та нових штукатурок, які володіють здатністю до навантажень.

- без розчинників, екологічна, зі слабким запахом;
- проста у використанні;
- водовідштовхувальна;
- велика палітра кольорів.

Упаковка/Розмір тари

Відро 10 л, 2,5 л.

Колірні відтінки

База 1: біла (можливість тонування ColorExpress)

База 3: прозора (тільки для тонування ColorExpress)

Стабільність кольору згідно з технічним паспортом BFS № 26:

База1: Клас В

Група 1-3 залежно від кольору

База 3: Клас С

Група 1-3 залежно від кольору

При HBW ≤ 20 сфера застосування продукту ззовні 1

Ступінь глянцю

Зберігання

В прохолодному місці, але не нижче + 5°C та не вище +35°C в приміщенні на піддонах. Берегти від прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання в оригінальній закритій упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.

Технічна характеристика

- | | |
|---|---|
| ■ Щільність: | База 1 - 1,56 г/см ³ . |
| ■ Максимальна величина зерна: | < 100 мкм |
| ■ Еквівалент дифузії повітряного шару s_dH_2O : | EN ISO 7783-2) - макс. 0,14 м |
| ■ Еквівалент дифузії повітряного шару s_dCO_2 : | V2(середня): згідно EN ISO 7783-2: 45 г/(м ² *доб) |
| ■ Водопроникність (показник w): | W2 (середня): згідно EN 1062-3: 0.16 кг/(м ² ·год ^{0.5}) |



Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
-	-	-	+	+

(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Застосування

Підготовка основи

Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, вибійни відремонтувати. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм. Вирівнюючі штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і повного висихання. Сильно поглиальні і пористі поверхні необхідно загрунтувати ґрунтом Capatect Standard UniGrund.

Нові та неушкоджені системи теплоізоляції фасадів з покриттям дисперсійними, силікатними, силіконовими, вапняними (Р Ic) та вапняно-цементними (Р II) штукатурками: провести волого очищення поверхні підходящим методом. При очищенні напірними струменями води, температура води повинна бути вищою 60 °C, а тиск не вище 60 барр. Після очищення потрібно дати основі добре висохнути.

Мінеральні штукатурки розчинних груп Р Ic, Р II та Р III, або силікатні штукатурки: **Нові штукатурки:** дати достатньо вистояти та покривати їх, як правило, через 2 тижні при висиханні при температурі близько 20 °C та відносній вологості повітря 65%. При несприятливих погодних умовах викликаних, наприклад, дощем та вітром, строки висихання штукатурного шару відповідно збільшуються. Шляхом додаткового ґрунтування покриття CapaGrund Universal знижується ризик вапняних висолів на поверхні при застосуванні штукатурок з підвищеною лужністю груп Р Ic, Р II та Р III, так, що покриття може здійснюватися через 7 днів.

Старі штукатурки: крупнопористі, поглиальні штукатурки та ті, що мають легкий піщаний осип, прогрунтувати Capatect Standard UniGrund або OptiSilan TiefGrund. Сильно поглиальні та крейдисті основи прогрунтувати Dupa – Putzfestiger. Місця ремонтного шпаклювання повинні добре з'язатися та висохнути.

Міцні покриття з синтетичної та силіконової смоли: Стару штукатурку слід очистити відповідним способом. У разі вологого прибирання добре просушіть основу перед подальшою обробкою. Ґрунтувальне покриття Capatect Standard UniGrund. Нові штукатурки на основі синтетичних або силіконових смол слід фарбувати без попередньої обробки.

Міцні покриття з дисперсійних фарб, дисперсійних силікатних або силіконових фарб: Очистити старе покриття струменем води під тиском. Перевірте основу згідно BFS-карти №20.

Старі покриття з наступними властивостями: Слабо поглиальні, жорсткі, сухі, здатні витримувати навантаження: див. шарування. Помірно поглиальні: Capatect Standard UniGrund або CapaGrund Universal, розведений до 3% води. Сильно поглиальні: OptiSilan TiefGrund або Dupa-Putzfestiger.

Старі покриття на системах утеплення ETICS: добре поглиальні, міцні, з тонкими волосяними тріщинами: Capatect Standard UniGrund або Dupa-Putzfestiger.

Поверхні, що містять крейду або мають осип (також під водним навантаженням згідно до BFS №20, В.13 «Поверхнева міцність, крейда»): ґрунтування Dupa-Putzfestiger.

Глянцеві та гідрофобні поверхні: Зашліфувати механічним способом. Ґрунтувати матеріалом CapaGrund Universal. Якщо після механічної обробки ефект гідрофоності все ще зберігається, рекомендується ґрунтувати Capatect Standard UniGrund.

Міцні фарби або штукатурні покриття: Повністю видалити відповідним методом, наприклад шліфуванням, щіткою, скребком, з подальшим очищеннем струменем води під високим тиском відповідно до нормативів. У разі вологого прибирання поверхня повинна добре просохнути перед подальшою обробкою. У разі запорошених, піщаних і поглиальних основ ґрунтувати Capatect Standard UniGrund. Проміжне покриття матеріалом PutzGrund 605.

Облицювальна стіна з керамічної цегли: Для фарбування підходить тільки морозостійка облицювальна або клінкерна цегла без домішок. Стіна не може мати тріщини на швах і висолі. Загрунтувати матеріалом Capatect Standard UniGrund.

Облицювальна стіна з силікатної цегли: Для фарбування підходить тільки морозостійка цегла без домішок, таких як пісковик і глина, які можуть викликати зміну кольору. Стіки не повинні мати тріщин. Брудні поверхні необхідно очистити. Висолі солі необхідно видалити сухою щіткою. Ґрунтувати матеріалом Capatect Standard UniGrund.

Capatect Standard Fassadenfarbe нанести рівномірним шаром за допомогою щіткою, валика або методом безповітряного нанесення.

прибл. 150 мл/м² - на 1 шар гладкої поверхні з нормальнюю поглиальною здатністю. Точна витрата визначається пробним нанесенням.

Метод нанесення

Витрата

Технічна інформація

Умови застосування

Під час нанесення та в процесі висихання температура навколошнього повітря та основи не повинна опускатись нижче +5 °C та підйматись вище +30 °C. Не наносити при прямому сонячному промінні, при сильному вітрі, тумані, опадах. Не змішувати з іншими матеріалами, фарбами, ґрунтовками і розчинниками.

Період висихання

При температурі +20 °C і відносній вологості повітря 65%, поверхня може піддаватися наступній обробці через 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості, час висихання відповідно збільшується. Після нанесення Capatect Standard Fassadenfarbe на основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно покрити будівельні ріштування тентом або захисною сіткою.

Очищення інструментів

Робочі інструменти одразу після застосування промити водою.

Примітки

Вказівки для безпечноного застосування (Станом на момент друку)

Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми. Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води та в ґрунт. При проковтуванні одразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечнику. Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого лазурями або емаллю. Бризки та підтьоки матеріалу на поверхнях одразу змити водою.

Утилізація

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).

EAK 170704

Дісперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, полімерні добавки, вода.

В рамках даної технічної інформації по обробці усіх основ, що зустрічаються на практиці. Якщо обробляються основи, що не вказані у даній технічній інформації, то слід звернутись до нас або до наших технічних співробітників.

Телефон: +380 44 379 06 91

Факс: +380 44 379 06 85

E-Mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: червня 2023

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільнюють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.