

# Capatect Mineral Fassadenputz

Мінеральна декоративна штукатурка для оздоблення фасадів

## Опис продукту

Сфера застосування	Суха порошкоподібна мінеральна декоративна штукатурна суміш для зовнішніх робіт. Застосовується в якості фінішного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A та B; для бетону без покриття; дисперсійних лакофарбових покриттів, мінеральних старих та нових штукатурок.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"><li>■ негорюча;</li><li>■ володіє здатністю до дифузії водяної пари;</li><li>■ стійка до атмосферних опадів;</li><li>■ високі водовідштовхувальні властивості;</li><li>■ покращені властивості пластичності та адгезії;</li><li>■ довготривалий відкритий час роботи.</li></ul>
Упаковка/Розмір тари	25 кг
Колірні відтінки	Натуральний білий.
Ступінь глянцю	Матовий
Зберігання	Захищати від вологи. Гарантійний строк зберігання в оригінальній закритій упаковці 12 місяців.
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Теплопровідність: 0,07-0,3Вт/(м · К)</li><li>■ Коефіцієнт опору дифузії <math>\mu</math> (H<sub>2</sub>O): <math>\mu &lt; 15</math></li><li>■ Коефіцієнт водопоглинання: <math>&lt; 8\%</math>, <math>w &lt; 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h},0,5)</math> по DIN EN 1062</li><li>■ Морозостійкість: більше F75</li></ul>

## Застосування

Підготовка основи	Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, вибоїни оштукатурити. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм. Сильно поглинальні поверхні заґрунтувати ґрунтом Capatect Standard UniGrund або Capatect Standard Silikat Grund. Глянцеві поверхні, бетон необхідно заґрунтувати ґрунтом Capatect Putzgrund 605 або Capatect Putzgrund 605 Grau.
Метод нанесення	Приготований розчин нанести рівномірним шаром за допомогою сталеві нержавіючої кельми або машини для розпилення дрібнозернистої штукатурки, прибрати надлишки матеріалу, залишивши шар в товщину зерна. Відразу після цього затерти поверхню поліуретановою, полістирольною або дерев'яною теркою, здійснюючи рівномірні кругові рухи по всій поверхні.



Вибір інструмента обумовлює структуру поверхні, тому використовуйте завжди однакові терки для структурування поверхні.

Для досягнення рівномірної структури дотичні поверхні повинна обробляти одна людина, щоб уникнути відмінностей в структурі через різний «почерк». Щоб уникнути видимих стиків, необхідно поставити достатню кількість працівників на кожну ділянку. Наносити матеріал швидко в техніці «мокре по мокрому».

Через використання натуральних наповнювачів і гранулятів можливі невеликі відхилення в колірному тоні. Тому на дотичних поверхнях необхідно наносити матеріал з однаковим номером партії або заздалегідь змішати матеріали з різних партій.

Витрата	Продукт	Структура	Зерно (мм)	Витрата (кг/м <sup>2</sup> )
	Mineral Fassadenputz K15	Структура "баранець"	1,5	2,8 кг/м <sup>2</sup>
	Mineral Fassadenputz K20	Структура "баранець"	2,0	3,2 кг/м <sup>2</sup>
	Mineral Fassadenputz R20	Структура "короїд"	2,0	2,8 кг/м <sup>2</sup>

Точний витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Умови застосування

Під час нанесення та в процесі висихання температура повітря та основи не повинна опускатись нижче + 5 °С та підійматись вище +30 °С. Не наносити при прямому сонячному промінні та при сильному вітрі та дощі.

Період висихання

Нові штукатурки можна покривати після достатнього часу висихання, як правило, через 2 тижні при температурі + 20 °С та відносній вологості повітря 65%. В прохолодну пору року та при підвищеній вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання.

Очищення інструментів

Робочі інструменти відразу після застосування помити водою.

Підготовка матеріалу

Capatect Mineral Fassadenputz замішується з чистою холодною водою механічним способом за допомогою змішувача на низьких обертах до отримання однорідної маси, без грудок. Залишити розчин на 5-10 хвилин і знову перемішати. За необхідності регулювати консистенцію додаванням невеликої кількості води. Необхідна кількість води на 25 кг сухої суміші становить 5 – 6 л. Залежно від атмосферних умов час використання розчину становить близько 1 години від початку додавання води. Розчин, який починає твердіти не розбавляти водою і не перемішувати знову.

При механізованому нанесенні слід керуватись інструкцією по експлуатації обладнання. **(Увага:** завжди враховувати точну кількість води для регулювання консистенції, що вказана на мішку)

## Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Цей мінеральний порошокоподібний продукт реагує як луг. Викликає подразнення шкіри. Небезпека серйозного пошкодження очей. Зберігати далі від дітей. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При потрапленні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При роботі надягати відповідні захисні рукавички і захисні окуляри / маску. При проковтуванні одразу звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку. Не вдихати пил під час роботи, використовуйте респіратор.

Утилізація

Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покрите лазурью або емаллю. Бризки штукатурки відразу змити водою.

Штукатурки Capatect Mineral Fassadenputz не призначені для горизонтальних поверхонь, які піддаються впливу води.

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).

EAK 170704

Дані з безпеки / маркування при транспортуванні

Див. також "Паспорт безпеки"