

Capatect Putzgrund 610

Водорозчинна адгезійна ґрунтувальна фарба для зовнішніх і внутрішніх поверхонь



Опис продукту

Сфера застосування

Наповнена ґрунт-фарба з гарною покривною здатністю призначена для підвищення адгезії поверхні на зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхнях. Рекомендована як засіб для ґрунтування та створення проміжних покриттів, що підвищують адгезію під дисперсійними, силіконовими, силікатними та мозаїчними штукатурками. Можливе застосування в системах утеплення Capatect A та B.

Властивості

Всередині приміщень матеріал використовується, як ґрунтувальний адгезійний шар перед нанесенням декоративних матеріалів.

- підвищує міцність зчеплення фінішних покриттів з основою;
- знижує ступінь поглинання поверхні;
- забезпечує рівномірне фінішне покриття;
- чудова покривна здатність;
- має високу паропроникність (для мінераловатних систем);
- «не горючий» або «важкозаймистий» в залежності від структури системи Capatect A та B.

В'язуче

Дисперсія синтетичної смоли у відповідності з DIN 55 945.

Упаковка/Розмір тари

8кг, 25 кг.

Колірні відтінки

Білий.

Capatect Putzgrund 610 також можна тонувати в системі машинного тонування ColorExpress у всі кольори з коефіцієнтом яскравості HBW>70. Щоб уникнути можливих помилок фарбування, перевірте точність кольору перед використанням. Допускаються незначні відмінності в кольорі між різними виробничими партіями.

Через тонування можливі відхилення в технічних даних.

Зберігання

В прохолодному місці, але без можливості заморожування.

Технічна характеристика

- Максимальна величина зерна: < 300 µm, Клас: S3 (середній)
- Щільність: при бл. 1,6 г/см³
- Еквівалент дифузії повітряного шару s_dH₂O: 0,08 м, клас: V1 (високий), згідно EN ISO 7783-2
- Водопроникність (показник w): 0,66 кг/(м²*год^{0.5}) клас W1 (високий), згідно EN ISO 7783-2



Застосування

Підготовка основи

Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин, що перешкоджають адгезії.

Для визначення придатності продукту для різних основ зверніться до Технічної інформації №650 «Основи та їх попередня обробка».
Нові мінеральні штукатурки та стартові штукатурки в залежності від пори року і температури не обробляти мінімум 2-4 тижні.

Метод нанесення

Фінішна штукатурка		Колір штукатурки та ґрунтовки	Проміжне покриття Putzgrund 610 при армуючому шарі з:									
			190	186M	133 LEICHT	700	699	Carbon- Spachtel	CarboNit	ArmaReno Sockel	Sockelflex	OrCa- Spachtel
Готові до застосування	Capatect- Fassadenputz R und K	білий кольоровий	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	—
	AmphiSilan- Fassadenputz R und K	білий кольоровий	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	— —
	Sylitol- Fassadenputz R und K	білий кольоровий	3, 4 2, 3, 4	3, 4 2, 3, 4	3, 4 2, 3, 4	3, 4 2, 3, 4	1 2	1 2	1 2	3, 4 2, 3, 4	1 2	— —
	Capatect- Fassadenputz K10	білий кольоровий	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	— —	— —
	Capatect- Fassadenputz Fein	білий кольоровий	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	4 4	1 1	1 2	— —
	Capatect- Buntstein- Sockelputz	кольоровий	2	2	2	—	2	2	2	2	2	— —
	Capatect- CS- Strukturputze	білий кольоровий	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	ThermoSan- Fassadenputz NQG	білий кольоровий	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	1 2
Суха будівельна суміш	Capatect- Mineral- Leichtputz R und K	білий кольоровий	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	— —	— —	— —	3, 4 3, 4	— —	— —
	Capatect- Mineralputz R und K	білий кольоровий	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	— —	— —	— —	3, 4 3, 4	— —	— —
	Capatect- Modellier- und Spachtelputz	білий кольоровий	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	— —	— —	— —	3, 4 3, 4	— —	— —
	Capatect- ArmaReno	білий	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	—	—	—	3, 4	— —	— —
	Capatect- Feinspachtel	білий	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	—	—	—	3, 4	— —	— —
	Capatect- Edelkratzputz K40	білий кольоровий	— —	— —	3, 4 3, 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Capatect- ArmaReno Sockel	білий кольоровий	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	— —	— —	— —	— —	3, 4 3, 4	— —	— —

Технічна інформація G659R NOE

1 =	Потрібне ґрунтування
2 =	Потрібне ґрунтування у відтінку фінішної штукатурки
3 =	Потрібне ґрунтування при дуже сухих або теплих погодних умовах
4 =	Потрібне ґрунтування, у випадку, якщо армуючий шар довгий час залишається незахищеним
– =	Комбінація не можлива

Розбавлення	Розбавляти тільки водою.
Структура покриття	На пористих, злегка піщаних та/або поглинальних зовнішніх поверхнях нанесіть ґрунт Caparol ProfiGrund. Шліфувальні та крейдянні штукатурки слід заґрунтувати Caparol Tiefgrund TB Внутрішні поверхні - м'які гіпсові основи та гіпсокартон повинні бути заґрунтовані Caparol Tiefgrund TB. Плити, що містять водорозчинні компоненти, які можуть спричинити знебарвлення, повинні бути заґрунтовані Caparol-Filtergrund. Наносити на нормально поглинальні, міцні поверхні без попередньої підготовки. В якості ґрунтовки або проміжного шару Capatect Putzgrund 610 слід розбавляти не більше 10% води. При використанні в якості основи для кольорових синтетичних штукатурок (включаючи мозаїчні штукатурки) тонуйте відповідно до кольору фінішного покриття.
Витрата	На гладкій поверхні прибіл. 250–300 г/м² в залежності від основи та способу нанесення. На шорстких поверхнях витрата відповідно більша. Точна витрата визначається при пробному нанесенні на об'єкті.
Умови застосування	Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні: +5°C для навколишнього середовища та основи.
Період висихання	При температурі +20°C та відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня може піддаватись подальшій обробці. При більш низькій температурі повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання.
Інструменти	Пензлем, валиком або розпилювачем.
Очищення інструментів	Промити інструменти водою відразу після використання.
Вказівки	Не використовуйте на горизонтальних поверхнях, які піддаються тривалому впливу води. Сумісність з іншими матеріалами: Щоб зберегти специфічні властивості Capatect Putzgrund 610 можна змішувати лише з CaparolColor (колишній Alpinacolor), барвниками AVA або тонувати в системі ColorExpress. Не змішуйте та не поєднуйте з іншими засобами.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх водою. Не вдихайте пари під час розпилення. Уникайте потрапляння матеріалу в стоки та водойми.
Утилізація	Для утилізації тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі, а висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія А/3) складає 75 g/l (г/л) з 2021 року та 40 g/l (г/л) з 2024 року. Згідно з нормами ЄС допустимий вміст летких органічних сполук в продукті цієї категорії (кат. А/с): 40 g/l (г/л). У цьому продукті в готовому для використання стані вміст ЛОС не перевищує 15 g/l (г/л).
Код продукту	M-GP01
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія акрилової смоли, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, поліпшувачі, консерванти.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація G659R NOE · Видання: січня 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.