

Capatect SilikatGrund

Силікатна, водно-дисперсійна ґрунтовка глибокого проникнення для зовнішніх і внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Сфера застосування

Готова до застосування силікатна, водно-дисперсійна ґрунтовка глибокого проникнення для зміцнення мінеральних поверхонь, для вирівнювання поглинальної здатності поверхні та підвищення адгезії наступних покриттів. Застосовується в якості ґрунтувального покриття на пористих, поглинальних або мінеральних поверхнях, які мають легкий осип, в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B. Також може застосовуватись для розбавлення фарб та штукатурок на силікатній основі.

Властивості

- без розчинників;
- готова до застосування;
- глибокопроникна;
- покращує адгезію.

Упаковка/Розмір тари

Каністра 10 л

Колірні відтінки

Прозора

Зберігання

В прохолодному місці, але не нижче +8°C та не вище +30°C в приміщенні на піддонах. Берегти від прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 12 місяців з дати виготовлення.

Технічна характеристика

- Щільність: 1,1 кг/дм³

Застосування

Підготовка основи

Поверхня повинна бути міцною, чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, пошкодження та дефекти відремонтувати. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм. Вирівнюючі штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і повного висихання.

Підготовка матеріалу

Capatect SilikatGrund готовий до застосування. Перед використання ретельно перемішати.

Метод нанесення

Наносити щіткою в нерозбавленому вигляді насиченим шаром 1-2 рази залежно від поглинальної здатності поверхні, не наносити зайвої кількості матеріалу. Не допускати утворення блискучого глянцевого шару - це погіршить адгезію поверхні.

Витрата

прибл. 150 г/м² - на 1 шар, на гладкій поверхні з нормальною поглинальною здатністю. Точна витрата визначається пробним нанесенням.



Технічна інформація

Умови застосування	Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна бути нижче +8 °C та вище +30 °C. Не наносити при прямих сонячних променях та при сильному вітрі, тумані, дощі та інших опадах.
Період висихання	При температурі +20 °C і відносній вологості повітря 65%, оброблена ґрунтом поверхня може піддаватися наступній обробці через 6-8 годин. При більш низькій температурі і високій вологості, час висихання відповідно збільшується. Після нанесення ґрунту на основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно будівельні риштування покрити тентом або захисною сіткою.
Очищення інструментів	Одразу після застосування помити робочий інструмент водою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми. Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру відразу змити великою кількістю проточної води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та в ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як існує ризик пошкодити мікрофлору кишечника. Необхідно провести запобіжні заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого лазурю або емаллю. Бризки та підтйоки ґрунтовки на дотичних поверхнях одразу змити водою.
Утилізація	Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва). ЕАК 170704
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія А/8) складає 50 г/л з 2021 року та 30 г/л з 2024 року. Згідно з нормами ЄС допустимий вміст летких органічних сполук в продукті цієї категорії (кат. А/н): 30 г/л. У цьому продукті в готовому для використання стані вміст ЛОС не перевищує 1 г/л.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: січня 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.