

Capatect Silikon Putz

Силіконова декоративна штукатурка для зовнішніх і внутрішніх робіт

Опис продукту

Сфера застосування

Готова до застосування декоративна штукатурка на основі силіконових смол, що використовується в якості фінішного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A та B; для бетону без покриття; дисперсійних лакофарбових покриттів, мінеральних старих та нових штукатурок, які мають здатність витримувати навантаження.

Властивості

- важкозаймиста;
- володіє здатністю до дифузії водяної пари;
- висока стійкість до атмосферних опадів;
- гідрофобна;
- покращені властивості пластичності та адгезії;
- лугостійка;
- велика палітра відтінків для тонування.

Упаковка/Розмір тари

Відро 25 кг

Колірні відтінки

База 1 – Білий (можливе тонування в системі ColorExpress)

Ступінь глянцею

Матовий

Зберігання

В прохолодному місці, але не нижче +5°C та не вище +35°C в приміщенні на піддонах. Берегти від прямого сонячного проміння. Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.

Технічна характеристика

- Еквівалент дифузії повітряного шару s_{dH_2O} : на Capatect Standard Klebe- und Armierungsmasse 176 макс. 0,4 м.
- Коефіцієнт водопоглинання: < 6%, $w < 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot h_{0,5})$ по DIN EN 1062
- Морозостійкість: більше F75

Застосування

Підготовка основи

Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, міцною та стійкою до навантажень. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, дефекти та нерівності відремонтувати. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм. Сильно поглинальні поверхні заґрунтувати ґрунтом Capatect Standard UniGrund або Capatect Standard SilikatGrund. Глянцеві поверхні, бетон необхідно заґрунтувати ґрунтом Capatect Putzgrund 605 або Capatect Putzgrund 605 Grau. З метою створення однорідного оптичного ефекту та поліпшення адгезії на підготовленій основі, рекомендується використовувати ґрунт Capatect Putzgrund 605 або Capatect Putzgrund 605 Grau. При нанесенні тонованої штукатурки, ґрунт Capatect Putzgrund 605 необхідно попередньо затонувати в колірний тон штукатурки.



Технічна інформація

Метод нанесення

Нанести рівномірним шаром за допомогою сталевої нержавіючої кельми або машини для розпилення дрібнозернистої штукатурки, прибрати надлишки матеріалу, залишивши шар в товщину зерна. Відразу після цього затерти поверхню поліуретановою, полістирольною або дерев'яною теркою, здійснюючи рівномірні кругові рухи по всій поверхні.

Вибір інструмента обумовлює структуру поверхні, тому використовуйте завжди однакові терки для структурування поверхні.

Для досягнення рівномірної структури дотичні поверхні повинна обробляти одна людина, щоб уникнути відмінностей в структурі через різний «почерк». Щоб уникнути видимих стиків, необхідно поставити достатню кількість працівників на кожен ділянку. Наносити матеріал потрібно швидко в техніці «мокре по мокрому».

Через використання натуральних наповнювачів і гранулятів можливі невеликі відхилення в колірному відтінку. Тому на дотичних поверхнях необхідно наносити матеріал з однаковим номером партії або заздалегідь змішати матеріали з різних партій.

Ґрунтовка Capatect Putzgrund 605 або Capatect Putzgrund 605 Grau, яка застосовується як ґрунтувальне або проміжне покриття, при подальшому нанесенні кольорової штукатурки повинна бути пофарбована в тон штукатурки.

Витрата

Продукт	Структура	Зерно (мм)	Витрата (кг/м2)
Silikon Putz K15	Структура "баранець"	1,5	2,8 кг/м2
Silikon Putz K20	Структура "баранець"	2,0	3,2 кг/м2
Silikon Putz R20	Структура "короїд"	2,0	2,8 кг/м2

Точний витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Умови застосування

Під час нанесення та в процесі висихання температура повітря та основи не повинна опускатись нижче + 5 °C та підійматись вище +30 °C. Не наносити при прямому сонячному промінні та при сильному вітрі та дощі.

Період висихання

При температурі +20 °C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 24 години. Штукатурка повністю висихає, може піддаватися навантаженню та подільшій обробці через 2 - 3 дні. В прохолодну пору року та при підвищеній вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання.

Очищення інструментів

Робочі інструменти одразу після застосування промити водою.

Підготовка матеріалу

Capatect Silikon Putz K, R готова до застосування дисперсійна штукатурка. Вміст ємності ретельно перемішати мішалкою на повільних обертах до отримання однорідної маси. При необхідності розбавити водою для регулювання консистенції не більше ніж 2% від маси.

При механізованому нанесенні слід керуватися інструкцією по експлуатації обладнання. **(Увага:** завжди враховувати точну кількість води для регулювання консистенції, що вказана на упаковці).

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми.

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру одразу змити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та в ґрунт. При проковтуванні одразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечника. Не вдихати туман при розпиленні.

Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого лазурю або емаллю. Бризки та підтйоки ґрунтовки на поверхнях одразу змити водою.

Capatect PutzGrund 605 колерується в системі ColorExpress в усі відтінки кольорних колекцій: від світлих тонів до тонів з коефіцієнтом яскравості 70.

Capatect PutzGrund 605 Grau використовується тільки перед нанесенням штукатурки сірих відтінків.

Capatect Silikon Putz не призначені для горизонтальних поверхонь, які піддаються впливу води.

Технічна інформація

Утилізація

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).

EAK 170704

Див. також "Паспорт безпеки"

Дані з безпеки / маркування при транспортуванні

Інше маркування

В рамках даної технічної інформації по обробці усіх основ, що зустрічаються на практиці. Якщо обробляються основи, що не вказані у даній технічній інформації, то слід звернутись до нас або до наших технічних співробітників.

Технічна інформація · Видання: червня 2023

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З" • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua