

Capatect UniGrund

Акрилова, водно-дисперсійна ґрунтовка глибокого проникнення для внутрішніх та зовнішніх поверхонь

Опис продукту

Сфера застосування

Використовувати для мінеральних поверхонь для вирівнювання поглинальної здатності та підвищення адгезії подальших покриттів. Застосовується як ґрунтувальне покриття на пористих, поглинальних або таких, що мають легкий осип мінеральних поверхнях в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B.

Властивості

- без розчинників;
- глибокопроникна;
- вирівнює поглинальну здатність поверхні;
- покращує адгезію.
- універсальна в застосуванні

Упаковка/Розмір тари

Каністра 10 л

Колірні відтінки

Молочно-біла, прозора після висихання.

Зберігання

В прохолодному місці, але не нижче +5°C та не вище +30°C в приміщенні на піддонах. Березти від прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.

Технічна характеристика

- Щільність: 1 кг/дм³
- Паропроникність (показник sd): 0,32 мг/(м*год*Па), згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 для підгрупи 3К

Застосування

Підготовка основи

Поверхня повинна бути чистою, рівною, міцною, повністю сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, пошкодження та дефекти відремонтувати ремонтною шпаклівкою. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 1 см. Вирівнюючі штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і повного висихання.

Метод нанесення

Наносити ґрунтовку щіткою в нерозбавленому вигляді насиченим шаром 1-2 рази, залежно від поглинальної здатності поверхні. Не наносити зайвої кількості матеріалу та не допускати утворення глянцевого шару на поверхні.

Витрата

прибл. 150 г/м² - на 1 шар, на гладкій поверхні з нормальною поглинальною здатністю. Точна витрата визначається пробним нанесенням.



Технічна інформація

Умови застосування

Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна бути нижче +5°C та вище +35°C. Не наносити при прямих сонячних променях та при сильному вітрі, тумані, дощі та інших опадах. Не змішувати з іншими матеріалами, фарбами, ґрунтовками та розчинниками.

Період висихання

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65%, оброблена ґрунтом поверхня може піддаватися наступній обробці через 4-6 годин. При більш низькій температурі і вищій вологості, час висихання відповідно збільшується.

Після нанесення ґрунту на основу, для захисту поверхні від дощу під час висихання необхідно будівельні риштування накрити тентом або захисною сіткою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Шкідливий для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми.

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі одразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру одразу змити великою кількістю проточної води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та на ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як є ризик пошкодження мікрофлори кишечника.

Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клинкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева, покритого лазурю або емаллю. Бризки та підтйоки ґрунтовки на поверхнях одразу змити водою.

Утилізація

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).

ЕАК 170704

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія А/8) складає 50 г/л з 2021 року та 30 г/л з 2024 року. Згідно з нормами ЄС допустимий вміст летких органічних сполук в продукті цієї категорії (кат. А/н): 30 г/л. У цьому продукті в готовому для використання стані вміст ЛОС не перевищує 1 г/л.

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: січня 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.