

# Capadecor® DecoLasur Glänzend

Глянцева лесуюча фарба на дисперсійній основі для внутрішніх робіт.



## Опис продукту

Вступ	Для нанесення декоративних лесуючих покриттів всередині приміщень. Підходить для гладких поверхонь і штукатурок. Усередині приміщень може додатково застосовуватися для декоративного оформлення дерево-стружкових шпалер, скло-шпалер, шпалер FantasticFleece та MultiStruktur.
Сфера застосування	Для високоякісних внутрішніх покриттів в житлових приміщеннях, в школах, лікарнях, дитячих садках, муніципальних установах і т.д.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"><li>■ висока ступінь прозорості</li><li>■ 1-й клас вологого витирання</li><li>■ водовідштовхуюча</li><li>■ здатна до дифузії</li><li>■ висока адгезія</li><li>■ водорозчинна, екологічно чиста, практично без запаху</li><li>■ тиксотропна</li><li>■ E.L.F.</li></ul>
В'язуче	Полімерна дисперсія згідно DIN 55945
Упаковка/Розмір тари	2,5 л, 5 л
Колірні відтінки	прозорий Можливість тонування в системі ColorExpress і за допомогою повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor. <b>Увага:</b> Повнотонові та тонувальні фарби і густотерті фарби з органічними пігментами мають максимально можливу світлостійкість і обмежену УФ-стабільність. У разі виникнення сумнівів зверніться за консультацією.
Ступінь глянцею	Глянцева
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Щільність: бл. 1,00 г/см<sup>3</sup></li></ul>
Додаткові продукти	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Perlatec Gold/Silber</b></li><li>■ <b>Pearl White/Red/Green/Blue</b></li><li>■ <b>Switch Desert Light/Lagoon Water</b></li><li>■ Пігменти з перлинним блиском для внутрішніх робіт для благородного лесування Caparol та для отримання кольорових поверхонь та поверхонь типу металік.</li></ul> <p>Кількість пігменту для 5,0 л DecoLasur Glänzend:</p>



- 1 % = 50 г
- 2 % = 100 г
- 3 % = 150 г
- 4 % = 200 г
- 5 % = 250 г
- 6 % = 300 г
- 7 % = 350 г

## Застосування

Придатні основи	Основа повинна бути чистою, сухою і не містити розділяючих речовин.
Підготовка основи	Характер підготовки поверхні залежить від самої поверхні та її властивостей. Тому необхідно дотримуватися відповідної технічної інформації.  <b>Вказівки з оформлення:</b> На прозорі фарби вирішальний вплив має колірний відтінок, вибираючи здатність і властивості основи, товщина шару і ступінь розбавлення лесування, використаний інструмент, а також індивідуальний почерк маляра. Тому нанесення пробного покриття є обов'язковим. Контраст буде високим, коли на світлому проміжному покритті колірний відтінок нанесеного лесування буде темним.
Метод нанесення	Для нанесення лесуючого покриття матеріалом Deco-Lasur glänzend можна використовувати малярну щітку, торцеву щітку, натуральну губку. Вибір залежить від бажаної техніки лесування.
Структура покриття	<b>Проміжне покриття:</b> Усередині приміщень нанести покриття матеріалом Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610, MultiStrukturStyle або Amphibolin. Матові дисперсійні фарби для внутрішніх робіт через їх вибираючи здатність мають обмежену придатність (ризик появи стиків і напливів). Лесовані поверхні після проміжного покриття не повинні мати кольорових контрастів і володіти рівномірною вибираючи здатністю.  <b>Фінішне покриття:</b> 1-3 шари лесування матеріалом DecoLasur Glänzend, затонований за допомогою ColorExpress або повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor (раніше Alpinacolor) або AVA - Amphibolin. Для регулювання робочої консистенції Deco-Lasur glänzend можна розбавити не більше ніж 20% CapaSol LF. Якщо в якості носія лесування був обраний матеріал FantasticFleese, слід обов'язково дотримуватися відповідної Технічної інформації. Щоб домогтися підвищеного ступеня глянцею, можна нанести щіткою другий нейтральний шар DecoLasur glänzend, як описано вище. Для досягнення додаткового ефекту перламутрового блиску можна в залежності від бажаного ефекту додати 1-7% ефектних пігментів Effektpigmente (див. Технічну інформацію № 816). Пігменти перламутрового блиску рівномірно перемішати.
Витрата	бл. 80 – 200 мл/м <sup>2</sup> на одне покриття.  Витрата може збільшитися в залежності від вибираючи здатності і структури основи. Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття безпосередньо на об'єкті.
Умови застосування	<b>Мінімально допустима температура нанесення:</b> +5 ° C для температури навколишнього повітря і основи.
Період висихання	Залежно від технології лесування працювати "мокре по мокрому" або дотримуватися часу висихання до 12 годин між окремими покриттями. При більш холодній і вологій погоді час висихання відповідно збільшується.
Очищення інструментів	Очистити водою після використання, при необхідності з додаванням миючих засобів.
Вказівки	Не наносити на горизонтальні поверхні, що зазнають впливу води. Щоб уникнути утворення смуг від валика, ґрунтувальне і проміжне покриття необхідно наносити щіткою.

## Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на ґрунт. Додаткова інформація: див. паспорт безпеки.
Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	для продуктів даної категорії (кат. А / b): 100 г / л (2010). Вміст летких органічних сполук (ЛОС) в даному продукті не перевищує 1 г / л.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, вода, аддитиви, консерванти.

## Технічна інформація DI570R NOE

Технічна підтримка

У цій публікації неможливо розглянути всі основи, що зустрічаються на практиці та технології їх покриття.

Якщо Ви маєте справу з основами, що не згадані в даній Технічній інформації, слід звернутися до нас або наших співробітників на місцях.

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

### Технічна інформація DI570R NOE - Видання: листопада 2020

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.