

Caparol HaftGrund EG

Ремінералізуюча адгезійна ґрунтовка для внутрішнього та зовнішнього застосування.



Опис продукту

Сфера застосування

Біла спеціальна ґрунтувальна фарба, яка продовжує відкритий час роботи для покриття ґрунтувальних шарів усередині та зовні приміщень перед наступними емульсійними, силікатними емульсійними та силіконовими фарбами.

Властивості

Попереднє покриття для підвищення адгезії на гладких міцних основах, наприклад, на гіпсокартонних плитах (GK), бетоні, а також на слабобвираючих мінеральних штукатурках CSI - CSIII відповідно до DIN EN 998-1, гіпсових штукатурках і готових штукатурках PIV згідно DIN EN 13279-1 і гіпсових будівельних плитах. Особливо рекомендується до застосування на гіпсокартонних плитах, при цьому ризик відшарування тонкого шару гіпсової штукатурки значно знижується. Матеріал використовується як адгезійне базове покриття перед наклеюванням будь-яких шпалер на гладкі, злегка поглинальні поверхні.

- відноситься по продуктової групи CapaGreen - концепція сталого розвитку;
- екологічний стандарт E.L.F. Plus - без розчинників, пластифікаторів та консервантів;
- здатність до окремління для подальшого покриття дисперсійними силікатними фарбами;
- підвищує адгезію, особливо на гіпсових панелях;
- подовжує відкритий час роботи для наступних шарів;
- підходить для алергіків;
- підвищує адгезію на основах з низькою поглинальною здатністю.

В'яжуче

Модифікована ремінералізуюча синтетична дисперсія за стандартом DIN 55945.

Упаковка/Розмір тари

5 л, 12,5 л.

Колірні відтінки

Білого кольору.

Можна тонувати додаванням до 25% барвників CaparolColor або AmphiColor®. Caparol HaftGrund EG можна тонувати відповідно до різних колекцій кольорів у системі ColorExpress у відтінки з коефіцієнтом світлості HBW ≥ 70 .

Зберігання

У прохолодному місці, але без можливості заморожування.

Технічна характеристика

- Максимальна величина зерна: < 100 мкм, S1
- Щільність: прибіл. 1,5г/см³
- Еквівалент дифузії повітряного шару $s_d H_2O$: (sd-значення): < 0,14м (висока), V1
- Водопроникність (показник w): (w-значення): >0,5 [кг/(м²·год^{0,5})] (високий), W1



Технічна інформація 658

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	+	+	+
(-) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Придатні основи	Основи мають бути чистими, сухими, міцними, не повинні мати забруднень та розділяючих речовин, що перешкоджають адгезії.
Підготовка основи	Щодо обробки різних основ та необхідності їх попередньої підготовки враховувати ТІ № 650 "Основи та їх попередня підготовка".
Метод нанесення	Caparol HaftGrund EG можна наносити за допомогою валика, пензля або інструменту для безповітряного розпилення.
Розбавлення	Не розбавляти або розбавляти максимум на 3% водою до робочої консистенції.
Структура покриття	Використовується в якості високопокривного ґрунту перед нанесенням дисперсійних та дисперсійно-силікатних фарб.
Витрата	прибл. 150-200 мл/м² залежно від поглинальної здатності та властивостей основи. Точна витрата та необхідність розбавлення визначаються тестовим нанесенням.
Умови застосування	Температура матеріалу, повітря та основи: від +5 °С до +30 °С.
Період висихання	При температурі +20 °С і відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня готова до подальшої обробки. За більш низьких температур час висихання збільшується.
Інструменти	Валик (ворс 13-18 мм), пензель або безповітряний розпилювач.
Очищення інструментів	Після застосування інструменти одразу промити водою.
Нанесення безповітряним методом (Airless)	Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,019-0,021" Тиск під час розпилення: 150-180 бар Перед застосуванням ґрунтовку рекомендується додатково пропустити через фільтр.
Вказівки	Щоб зберегти свої особливі властивості Caparol Haftgrund EG можна змішувати лише з водою. Не змішуйте та не поєднуйте з іншими засобами.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Забезпечити ретельне провітрювання під час застосування та висихання. Не їсти, не пити та не палити під час застосування продукту. У разі потрапляння в очі/на шкіру ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та ґрунт. Детальна інформація: див. паспорт безпеки.
Утилізація	У вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки можна утилізувати як відходи лакофарбової промисловості, висохлі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне або побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 г/л з 2021 року та 30 г/л з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 г/л. Вміст ЛОС у даному продукті < 1 г/л.
Код продукту	Giscode: BSW10 раніше: M-GP01
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Поліакрилатна смола, оксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, рідке скло, добавки
Технічна підтримка	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників відділу збуту. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 658 · Видання: січня 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.